

Entech BitümEnflex Joint

Elastomerik Bitüm Esaslı,

Sıcak Uygulamalı Derz Macunu

ÜRÜN TANIMI

Bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve eğimli derzlerde kullanılan, sıcak uygulamalı elastik derz dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

Dilatasyonlarda ve derzlerde,
Geniş yüzeyli beton kaplamaları ek yerlerinde,
Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
Cam yol butonlarının montajında,
Beton yol, köprü, otoyol, havaalanlarında,
Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılabilir.
UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır.

AVANTAJLARI

Yüksek elastikiyet özelliğini düşük ve yüksek sıcaklıklarda dahi korur.
-20 oC ile +80 oC sıcaklıkları arasında elastikiyetini koruyabilir.
Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
Su depolarında güvenle kullanılabilir, içme suyuna karışmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Özellikleri

Bileşim	: Bitüm Emülsiyon
Renk	: Siyah
Yoğunluk (A+B)	: 1,24 kg/l
Penetrasyon (25 oC)	: 33
Kopma Uzaması	: ≥2000 %
Uygulama Sıcaklığı	: 160 °C 180 °C
Servis Sıcaklığı	: -20 °C 80 °C
Ambalaj	: Plastik Torba, Teneke Kova
Soğuma Süresi	: 1 Saat

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey solventsiz **Entech BitümEnflex Primer WB S / WB C / SB** bitüm esaslı astar ürünlerinden biri ile astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Entech BitümEnflex Joint

Elastomerik Bitüm Esaslı,

Sıcak Uygulamalı Derz Macunu

Uygulama

160 °C - 180 °C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra uygulama yapılacak alana dökülür.
180 °C üzerine çıkılması veya birkaç defa ısıtılıp soğutulması ürünün yapısını bozabilir.

SARFIYAT

10 m uzunluğunda, 3 cm genişliğine, 5 cm derinliğinde bir alan için,
10 m X 0,03 m X 0,05 m X 1240 kg/m³ = 18,60 kg ürün kullanılmalıdır.

AMBALAJ

Karton Koli = 17 kg, Teneke Kova = 17 kg ± %2

DEPOLAMA

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli "İLK GİREN İLK ÇIKAR" prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Malzeme UV ışınlarına karşı koruma altına alınmalıdır.

Metal yüzeylerde direkt olarak uygulanamaz. Gerekli detay çözümü için üreticiye danışınız.

UYARI ve SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına uyulmaması durumda oluşacak hatalardan

Entech Yalıtım Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.



UYGUN EKİPMAN GİYİNİZ