

Entech KSK Felt Pah Bandı

Kendinden Yapışkanlı Soğuk Uygulamalı,
Elastomerik Bitüm Esaslı, Üzeri Geotekstilli
Su Yalıtım ve Pah Bandı

ÜRÜN TANIMI

1,2 - 1,5 mm kalınlığında, bir yüzü geotekstil kaplı, sıcak hava kaynağı ve şalümo gerektirmeden uygulanan, kendinden yapışkanlı elastomerik bitüm esaslı su yalıtım, pah ve detay çözüm bantıdır. Alt yüzeyde bulunan silikon folyonun sökülmesiyle rahat uygulama yapılır ve kalıcı yalıtım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Yatay ve düşey yüzeylerde,
Islak hacim ve balkonlarda pah bandı olarak,
Temel-perde birleşim noktalarında pah bandı olarak,
Teras parapet birleşimlerinde pah bandı olarak
Baca etrafı, kablo-boru çıkışları etrafı, çatı deresi birleşimleri, kapı-pencere kör kasa-duvar birleşimleri gibi her çeşit detay noktasında,
Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında,
Giydirme Alüminyum kompozit ve cam cephelerin detay çözümlerinde,
Her türlü metal yüzey üzerinde Entech BitümEnflex SB veya Entech EnBa EP Primer astarı ile uygulanır.

AVANTAJLARI

Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Şaloma ve sıcak hava kaynağı gerektirmez. (*Hava sıcaklığının 10 derecenin altında olması durumunda ek yerleri için sıcak hava üfleme makinası kullanılması tavsiye edilir.)
Uygulanan yüzeye tam yapışır.
Detay çözümlerine yardımcı olur.
En sorunlu bölgeler olan köşe noktalarında su yalıtımının bütünlüğünü korumasına yardımcı olur.
Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
Uygulamadan sonra kuruma süresi gerektirmeden yalıtım sağlar.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Malzeme:

Üst yüzey: Geotekstil

Alt yüzey: Silikon Folyo

Renk: Gri- Beyaz

Uygulama Sıcaklığı: +5 °C 35 °C

Kalınlık: 1,2 mm - 1,5 mm

Genişlik: Standart 10 cm, 5 cm-100 cm arası tüm ölçülerde üretilebilmektedir

Uzunluk: 10 mt/rulo



Entech KSK Felt Pah Bandı

Kendinden Yapışkanlı Soğuk Uygulamalı,
Elastomerik Bitüm Esaslı, Üzeri Geotekstilli
Su Yalıtım ve Pah Bandı

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye göre **BitümEnflex Primer WB C / WB S / SB** astar ürünlerinden biri ile astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Malzemenin aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Metal yüzeyler **Entech EnBa EP Primer** veya **Entech BitümEnflex Primer SB** ile astarlanmalıdır.

Ürün Hazırlığı

Alt yüzeyde bulunan silikon folyo söküldükten sonra kullanıma hazırdır.

Uygulama

Membranın üzerindeki silikon folyo kısmı soyulup serilir. Serilen membranın ortasından başlanarak kenarlara doğru, sert bir rulo fırça yardımıyla, hava kabarcığı kalmayacak şekilde, yapışkan yüzeyin zemine yapışması sağlanır. Ön tarafta bırakılan silikon folyo alttan doğru çekilip, membranı yuvarlamak suretiyle yapıştırma işlemine hat boyu devam edilir. Sonraki membran birleşiminde 10 cm bindirme yapacak şekilde aynı işlemlere devam edilir. Sağlam ve kalıcı bir sızdırmazlık sağlamak için bindirme bölgesindeki yapışkan kısım iyice bastırılarak çok iyi yapıştırılmalıdır.

AMBALAJ

Standart 10 cm, 5cm-100cm arası tüm ölçülerde üretilmektedir.
1,2 mm kalınlığında 15 mt/rulo
1,5 mm kalınlığında 10 mt/rulo

DEPOLAMA

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli "İLK GİREN İLK ÇIKAR" prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir. Membran, üzerinde doğrudan yürümeye uygun değildir. Doğrudan mekanik etkilerden korunması gerekir. Doğrudan noktasal ve çizgisel yüklerden kaçınılmalıdır.

UYARI ve SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına uyulmaması durumunda oluşacak hatalardan **Entech Ltd. Şti** sorumlu değildir.



UYGUN EKİPMAN GİYİNİZ



Entech Yalıtım Malzemeleri Pazarlama
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi no: 116/1 Eyüp İstanbul/Türkiye
info@entechglob.com

www.entechglob.com